



LINOLIE & PIGMENT

Vejledning i brug af lakpolish

SÅDAN BRUGES LAKPOLISH

Lakpolish er et produkt vi har udviklet til Satin Wood Oil, da man kan opleve at enkelte farver indeholder så meget pigment at mindre afsmitning kan finde sted. For at undgå dette kan farven fikseres yderligere ved brug af vores lakpolish.

Når Satin Wood Oil er hærdet (mindst 48 timer under gunstige forhold) påføres lakpolish ovenpå den hærdede olie. Påfør lakpolish på samme vis som Satin Wood Oil eller benyt en pensel. Lad dernæst produktet virke i 5 minutter, hverken mere eller mindre, hvorefter den overskydende lak aftøres med en fnugfri bomuldsklud.

Poler herefter overfladen med en ny ren klud til den står "tør" og uden "sør" på hele overfladen. Lad herefter overfladen hærde i nogle dage. Processen kan gentages allerede dagen efter, hvis man ønsker det. Man kan forsigtig ibrugtage emnet efter 3 dage, men forvent først at produktet er gennemhærdet efter 3-4 uger.

Lad aldrig fugtige genstande stå på overfladen i længere tid, det kan give rander. Penslen rengøres i terpentin samt vand og sæbe. Lakken trækker skind i dåsen, filtrering gennem nylonstrømpe kan gøres før brug.

OBS: Klude, der indeholder linolie, kan selvantænde. De bør straks druknes i en pose med vand, og efterfølgende smides ud på almindelig vis.

Linolie & Pigment A/S · (+45)7575 2382 · info@linolie.dk · www.linolie.dk